

Reinigung und Pflege displan/diston

Nach Abschluss der Bauphase empfehlen wir eine Erstreinigung mit anschließender Einpflege unserer Industrieböden displan und diston.

Da einfaches Fegen oder auch der Einsatz von Kehrmaschinen oftmals nicht ausreicht, wird vielfach die gründlichere Nassreinigung bevorzugt, bevor die Bodenflächen mit einem Pflegefilm versehen wird.

Erstreinigung

Die Erstreinigung sollte maschinell unter Einsatz eines lösemittelfreien Reinigungsproduktes durchgeführt werden. Mit dem Einsatz von Einscheibenmaschinen oder Reinigungsautomaten sollten die üblichen Bauverschmutzungen ausreichend entfernt werden.

Entsprechend dem Verschmutzungsgrad ist sowohl die Einwirkzeit als auch die Dosierung des Reinigungsmittels einzustellen.

Einpflege

Ein spezielles Pflegeprodukt bestehend aus seiner metallsalzfreien Kunststoffdispersion pur oder gering verdünnt mittels Feuchtwischüberzug einmal dünn aufgetragen. Nach Durchhärtung dieser Spezialdispersion ist eine hervorragende Grundlage für die spätere Unterhaltsreinigung gegeben. Durch die Einpflege wird ein Porenschluss bewirkt, der eine tiefgehende Verschmutzung deutlich reduziert und damit auch den Aufwand der Unterhaltsreinigung. Je nach Beanspruchung sollte der seidenmatte Schutzfilm nach Bedarf erneuert werden.

Unterhaltsreinigung

Regelmäßige Nassreinigungen sollten mittels 5 – 15 %tigem Zusatz eines ph-neutralen Reinigungsproduktes durchgeführt werden. Die Reinigungshäufigkeit und der Einsatz der Reinigungstechnik sollte dem Verschmutzungsgrad angepasst werden.

Trockenreinigung

Überall dort, wo trocken gereinigt wird und Staub ein Problem darstellt, sollten Kehrspäne auf Wachs- oder Öl-Basis eingesetzt werden. Nach dem Aufstreuen der Späne wird mit dem anschließenden Zusammenkehren der Staub und lose Schmutz gebunden aufgenommen.